

Imiteret ruskind

IM2202

Vævet møbelstof i 100% polyester med en blød, mat overflade, der ligner ruskind. Til sofaer, stole, sengegavle og hynder.

MATERIALE	VÆGT	BREDDE	SLIDSTYRKE	RULLE
100% polyester	330 g/m ² ± 5%	145 cm ± 2 cm	> 45.000 Martindale	50 m

Tekniske data

EGENSKAB	METODE	RESULTAT
Slidstyrke (Martindale)	EN ISO 12947-2	over 45.000 omgange
Pilling efter 2.000 omgange	EN ISO 12945-2	4 (skala 1-5)
Sømglidning, kæde / skud	EN ISO 13936-2	2,0 / 1,5 mm
Trækstyrke, kæde / skud	EN ISO 13934-1	1.237 / 394 N
Rivestyrke, kæde / skud	EN ISO 13937-3	46,3 / 36,4 N
Gnidningsægthed, tør / våd	EN ISO 105-X12	4-5 / 3-4 (skala 1-5)
Lysægthed	EN ISO 105-B02	4 (skala 1-8)
AZO-farvestoffer		ikke påviselige
Kemikalier	(EF) 1907/2006	opfylder REACH
Certificering		OEKO-TEX STANDARD 100

OVERFLADE Overfladen er vandafvisende. Spildt vand, kaffe og vin samler sig i dråber og trænger ikke ind i stoffet, så der er tid til at tørre op.	BAGSIDE Tyndt lag filt: hvid på de lyse farver og sort på de mørke. Se farvelisten herunder.	PLEJE Tør spild op med det samme med køkkenrulle eller en tør klud. Sværere pletter fjernes med en mikrofiberklud og lidt mild sæbe i vand. Test altid først et sted, der ikke ses.	BESTILLING Bestil fra 10 m pr. farve. En hel rulle er 50 m. Alle 30 farver har samme vægt, bredde og slidstyrke, så de kan blandes i samme projekt.
--	--	---	---

Farver

30 farver ☐ hvid filt ☒ sort filt

IM2202-01	elfenben	☐	IM2202-09	koboltblå	☒	IM2202-17	blå	☒	IM2202-25	petrol	☒
IM2202-02	råhvid	☐	IM2202-10	støvet grøn	☒	IM2202-18	rød	☒	IM2202-26	eukalyptus	☒
IM2202-03	beige	☐	IM2202-11	salvie	☒	IM2202-19	hvid	☐	IM2202-27	pudderrosa	☐
IM2202-04	brun	☒	IM2202-12	sølv	☐	IM2202-20	fossil	☒	IM2202-28	duegrå	☒
IM2202-05	espresso	☒	IM2202-13	grå	☒	IM2202-21	dune	☒	IM2202-29	askegrå	☒
IM2202-06	cognac	☒	IM2202-14	elefantgrå	☒	IM2202-22	mokka	☒	IM2202-30	stålgrå	☒
IM2202-07	sennep	☐	IM2202-15	antracit	☒	IM2202-23	bordeaux	☒			
IM2202-08	vinrød	☒	IM2202-16	sort	☒	IM2202-24	denim	☒			

Testresultaterne er vejledende gennemsnit fra flere prøver, målt af et uafhængigt laboratorium efter metoderne ovenfor (specificeret efter DIN EN 14465). Der kan være små nuanceforskelle mellem produktionspartier. Pilling og enkelte trukne tråde kan forekomme i alle møbelstoffer. Mørke stoffer kan smitte af på lyse, og sollys og varme kan ændre farven over tid.