

DATABLAD · MØBELSTOF

Blødt kunstlæder

KL22

Blødt kunstlæder med overflade i polyuretan på en vævet bund. Til stole, bænke, sengegavle og hynder.

MATERIALE	VÆGT	BREDDE	TYKKELSE	RULLE
PU på vævet bund	380 g/m ² ± 5%	140 cm ± 2 cm	0,9-1,0 mm	30 m

Tekniske data

EGENSKAB	METODE	RESULTAT
Slidstyrke, overflade	EN ISO 5470-2	102.400 omgange, grad 1-2
Trækstyrke, langs / tværs	EN ISO 1421	412 / 410 N
Videreriv, langs / tværs	EN ISO 4674-1	68,8 / 52,5 N
Sømglidning, langs / tværs	EN ISO 13936-2	2,7 / 3,0 mm
Overfladens vedhæftning, langs / tværs	EN ISO 2411	66,3 / 50,9 N
Bøjningsmodstand, 50.000 cykler	EN ISO 32100	grad 0 / 0
Bally-flex, 30.000 omgange	DIN 53351	bestået
Bally-flex efter hydrolyse, 15.000 omgange	DIN 53351	bestået
AZO-farvestoffer		ikke påviselige
Kemikalier	(EF) 1907/2006	opfylder REACH

OPBYGNING

Overflade: 100% polyuretan. Bund: 90% polyester, 6% bomuld og 4% viskose. Tykkelse 0,9 til 1,0 mm.

PLEJE

Aftør med en fugtig klud og lidt mild sæbe. Brug ikke stærke rengøringsmidler, og test altid først et sted, der ikke ses.

BESTILLING

Bestil fra 10 m pr. farve. En hel rulle er 30 m. Alle 26 farver har samme vægt, bredde og tykkelse, så de kan blandes i samme projekt.

Farver

26 farver

KL22-0002	ultrahvid	KL22-1111	hvid	KL22-1118	mørkegrå	KL22-1125	nougat
KL22-0006	taupe	KL22-1112	creme	KL22-1119	grå	KL22-1126	lys beige
KL22-0006-13	mellemgrå	KL22-1113	kaffe	KL22-1120	orange	KL22-1128	marine
KL22-0019	mørkebrun	KL22-1114	sort	KL22-1121	karamel	KL22-1131	æblegrøn
KL22-0020	antracit	KL22-1115	råhvid	KL22-1122	grå/brun	KL22-1132	sølv
KL22-0028	bordeaux	KL22-1116	chokolade	KL22-1123	beige		
KL22-0030	brun	KL22-1117	rød	KL22-1124	lys sand		

Testresultaterne er vejledende gennemsnit fra flere prøver, målt af et uafhængigt laboratorium efter metoderne ovenfor (specificeret efter EN 15618). Der kan være små nuanceforskelle mellem produktionspartier. Pilling og enkelte trukne tråde kan forekomme i alle møbelstoffer. Mørke stoffer kan smitte af på lyse, og sollys og varme kan ændre farven over tid.