

TUOTEKORTTI • VERHOILUKANGAS

Pehmeä keinonahka

KL22

Pehmeä keinonahka, jonka pinta on polyuretaania ja pohja kudottua kangasta. Tuoleihin, penkkeihin, sängynpäättyihin ja istuintyynyihin.

MATERIAALI	PAINO	LEVEYS	PAKSUUS	RULLA
PU kudotulla pohjalla	380 g/m ² ± 5 %	140 cm ± 2 cm	0,9-1,0 mm	30 m

Tekniset tiedot

OMINAISUUS	MENETELMÄ	TULOS
Pinnan kulutuskestävyys	EN ISO 5470-2	102 400 kierrosta, luokka 1-2
Vetolujuus, pituus / poikki	EN ISO 1421	412 / 410 N
Repeämän eteneminen, pituus / poikki	EN ISO 4674-1	68,8 / 52,5 N
Saumaliukuma, pituus / poikki	EN ISO 13936-2	2,7 / 3,0 mm
Pinnan tartunta, pituus / poikki	EN ISO 2411	66,3 / 50,9 N
Taivutuskestävyys, 50 000 sykliä	EN ISO 32100	luokka 0 / 0
Bally-taivutus, 30 000 kierrosta	DIN 53351	hyväksytty
Bally-taivutus hydrolyysin jälkeen, 15 000 kierrosta	DIN 53351	hyväksytty
Atsoväriaineet		ei havaittavissa
Kemikaalit	(EY) N:o 1907/2006	REACH-asetuksen mukainen

RAKENNE

Pinta: 100 % polyuretaania. Pohja: 90 % polyesteriä, 6 % puuvillaa ja 4 % viskoosia. Paksuus 0,9-1,0 mm.

HOITO

Pyyhi kostealla liinalla ja pienellä määrällä mietoa saippuaa. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, ja kokeile aina ensin huomaamattomaan kohtaan.

TILAUS

Tilaa alkaen 10 m väriä kohden. Täysi rulla on 30 m. Kaikissa 26 värisä on sama paino, leveys ja paksuus, joten niitä voi yhdistää samassa projektissa.

Värit

26 väriä

KL22-0002	ultravalkoinen	KL22-1111	valkoinen	KL22-1118	tummanharmaa	KL22-1125	nougat
KL22-0006	taupe	KL22-1112	kerma	KL22-1119	harmaa	KL22-1126	vaalea beige
KL22-0006-13	keskiharmaa	KL22-1113	kahvi	KL22-1120	oranssi	KL22-1128	laivastonsininen
KL22-0019	tummanruskea	KL22-1114	musta	KL22-1121	karamelli	KL22-1131	omenanvihreä
KL22-0020	antrasiitti	KL22-1115	luonnonvalkoinen	KL22-1122	harmaa/ruskea	KL22-1132	hopea
KL22-0028	bordeaux	KL22-1116	suklaa	KL22-1123	beige		
KL22-0030	ruskea	KL22-1117	punainen	KL22-1124	vaalea hiekka		

Testitulokset ovat ohjeellisia keskiarvoja useista näytteistä, ja ne on mitattu riippumattomassa laboratoriossa yllä mainituilla menetelmillä (EN 15618). Tuotantoerien välillä voi olla pieniä sävyeroja. Nyppyyntymistä ja yksittäisiä vetäytyneitä lankoja voi esiintyä kaikissa verhoilukankaissa. Tummat kankaat voivat värjätä vaaleita, ja auringonvalo ja lämpö voivat muuttaa väriä ajan myötä.