

TUOTEKORTTI • VERHOILUKANGAS

Veluuri

VV2509

Verhoiluveluuri, joka on 100 % polyesteriä. Pehmeä nukka ja erittäin hyvä kulutuskestävyys. Sohviin, nojatuoleihin, tuoleihin ja tyynyihin.

MATERIAALI	PAINO	LEVEYS	KULUTUSKESTÄVYYS	RULLA
100 % polyesteri	360 g/m ² ± 5 %	145 cm ± 2 cm	140 000 Martindale	50 m

Tekniset tiedot

OMINAISUUS	MENETELMÄ	TULOS
Kulutuskestävyys (Martindale)	EN ISO 12947-2	140 000 kierrosta
Nyppyyntyminen 2 000 kierroksen jälkeen	EN ISO 12945-2	5 (asteikko 1-5)
Saumaliukuma, loimi / kude	EN ISO 13936-2	2,5 / 2,3 mm
Puhkaisulujuus	EN ISO 13938-1	333 kPa
Hankausvärinkesto, kuiva / märkä	EN ISO 105-X12	4-5 / 4-5 (asteikko 1-5)
Valonkesto	EN ISO 105-B02	4-5 (asteikko 1-8)
Atsoväriaineet		ei havaittavissa
Kemikaalit	(EY) N:o 1907/2006	REACH-asetuksen mukainen

OMINAISUUDET

Veluurissa on nukka, joka luo varjostusvaikutelman: väri vaihtelee valon ja nukan suunnan mukaan. Tämä on veluurille luonnollista. Leikkaa kaikki osat samaan suuntaan.

HOITO

Imuroi tai harjaa kevyesti pehmeällä harjalla. Pyyhi roiskeet heti kostealla, valkoisella liinalla, ja kokeile aina ensin huomaamattomaan kohtaan.

TILAUS

Tilaa alkaen 10 m väriä kohden. Täysi rulla on 50 m. Kaikissa 10 värsissä on sama paino, leveys ja kulutuskestävyys, joten niitä voi yhdistää samassa projektissa.

Värit

10 väriä

VV2509-007 punainen	VV2509-014 roosa	VV2509-032 tummanpunainen	VV2509-037 laivastonsininen
VV2509-008 sinapinkeltainen	VV2509-020 musta	VV2509-033 ruosteenpunainen	
VV2509-010 pullonvihreä	VV2509-027 viidakonvihreä	VV2509-036 petrooli	

Testitulokset ovat ohjeellisia keskiarvoja useista näytteistä, ja ne on mitattu riippumattomassa laboratoriossa yllä mainituilla menetelmillä (DIN EN 14465). Tuotantoerien välillä voi olla pieniä sävyeroja. Nyppyyntymistä ja yksittäisiä vetäytyneitä lankoja voi esiintyä kaikissa verhoilukankaissa. Tummat kankaat voivat värjätä vaaleita, ja auringonvalo ja lämpö voivat muuttaa väriä ajan myötä.