

TUOTEKORTTI • VERHOILUKANGAS

Verhoiluveluuri

MV2202

Verhoiluveluuri, joka on 100 % polyesteriä. Tukeva taustapuoli ja hieman kiiltävä pinta. Sohviin, tuoleihin, sängynpäättyihin ja tyynyihin.

MATERIAALI	PAINO	LEVEYS	KULUTUSKESTÄVYYS	RULLA
100 % polyesteri	350 g/m ² ± 5 %	142 cm ± 2 cm	125 000 Martindale	50 m

Tekniset tiedot

OMINAISUUS	MENETELMÄ	TULOS
Kulutuskkestävyys (Martindale)	EN ISO 12947-2	125 000 kierrosta
Nyppyntyminen 2 000 kierroksen jälkeen	EN ISO 12945-2	5 (asteikko 1-5)
Saumaliukuma, loimi / kude	EN ISO 13936-2	1,0 / 2,0 mm
Repäisylujuus, loimi / kude	EN ISO 13937-3	59,9 / 42,2 N
Hankausvärinkesto, kuiva / märkä	EN ISO 105-X12	4-5 / 4-5 (asteikko 1-5)
Valonkesto	EN ISO 105-B02	4-5 (asteikko 1-8)
Atsoväriaineet		ei havaittavissa
Kemikaalit	(EY) N:o 1907/2006	REACH-asetuksen mukainen

OMINAISUUDET

Veluurissa on nukka, joka luo varjostusvaikutelman: väri vaihtelee valon ja nukan suunnan mukaan. Tämä on veluurille luonnollista. Leikkaa kaikki osat samaan suuntaan.

HOITO

Pyyhi roiskeet heti kostealla, valkoisella liinalla. Kokeile aina ensin huomaamattomaan kohtaan.

TILAUS

Tilaa alkaen 10 m väriä kohden. Täysi rulla on 50 m. Kaikissa 13 värissä on sama paino, leveys ja kulutuskestävyys, joten niitä voi yhdistää samassa projektissa.

Värit

13 väriä

MV2202-03	hiekkä	MV2202-12	jeansinsininen	MV2202-20	musta	MV2202-37	laivastonsininen
MV2202-07	punainen	MV2202-14	roosa	MV2202-32	viininpunainen		
MV2202-10	pullonvihreä	MV2202-17	keskiharmaa	MV2202-33	ruoste		
MV2202-11	sininen	MV2202-19	antrasiitti	MV2202-36	petrooli		

Testitulokset ovat ohjeellisia keskiarvoja useista näytteistä, ja ne on mitattu riippumattomassa laboratorioissa yllä mainituilla menetelmillä (DIN EN 14465). Tuotantoerien välillä voi olla pieniä sävyeroja. Nyppyntymistä ja yksittäisiä vetäytyneitä lankoja voi esiintyä kaikissa verhoilukankaissa. Tummat kankaat voivat värjätä vaaleita, ja auringonvalo ja lämpö voivat muuttaa väriä ajan myötä.